




MEDITERRANEAN
STUCCO



Estuco decorativo ultra fino

- Estuco veneciano decorativo ultra fino para alta decoración
- Acabados marmóreos efecto espejo satinado
- Producto listo al uso con gran facilidad de uso
- Gran facilidad para pulir manualmente o con máquina
- Revestimiento continuo sin juntas
- Aplicación en paredes y techos interiores y exteriores con llana de acero

Con el revestimiento ultra fino STUCCO FINO MS queremos rendir homenaje en Mediterranean Stucco al tradicional estuco o marmorino veneciano, productos que comenzaron a aplicarse en la época romana y que se consolidaron hace 500 años como revestimientos de lujo en los palacios de Venecia.

Hemos combinado con nuestro STUCCO FINO MS la elegancia y arte de nuestro pasado con la evolución química de nuestro presente, para realizar un producto listo al uso, fácil de usar, que le permite realizar lisos perfectos pulidos, con sus característicos marmoleados claros y oscuros suaves, elegantes y brillantes.

STUCCO FINO MS está compuesto por cal, minerales micronizados seleccionados, resinas, colorantes y es un producto que está listo para usar.

Al ser un acabado ultra fino, su uso es para la TERMINACIÓN, tanto en interior como en exterior sobre cualquier pared completamente lisa.

Características y ventajas

Una de las principales características de STUCCO FINO MS es la simplicidad de uso, consiguiendo en capas finas terminar los soportes con una terminación pulida sin esfuerzo.

Las principales ventajas de STUCCO FINO MS son:

- Aplicación sobre cualquier soporte que esté regularizado, ya sea absorbente o no.
- Aplicación rápida y con efectos marmoleados de 0,1 mm.
- Fácil aplicación, sin necesidad de mucha experiencia.
- No necesita de ser mezclado. Producto listo a usar.
- 100% lavable.
- Excelente adhesión sobre cualquier soporte.
- Gran elasticidad, lo que permite que resista a asentamientos o movimientos del edificio ligeros.
- Aplicación en paredes interiores y exteriores.
- Posibilidad de que sea pigmentado con cualquier pigmento universal y en máquina tintométrica.
- Posibilidad de realizar una extensa gama de colores.



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

Carta de colores

STUCCO FINO MS se presenta en el mercado con 20 colores diferentes a su disposición:



Cotton



Cream



Cappuccino



Cloud



Sahara



Dove



Shadow



Graphite



Mint



Pistachio



Amethyst



Cacao



Ruby



Cinnamon



Tangerine



Canary



Sky



Moka



Dijon



Sapphire

También es pigmentable en cualquier maquina tintometrica, pudiendo conseguir un numero de colores ilimitados.



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé N° 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

Datos técnicos

Presentación	: Pasta lista al uso blanca o coloreada
Granulometría	: 0.01
Viscosidad	: Masa pastosa
Densidad	: 1,7 kg/l
Composición	: Minerales y resinas acrílicas modificadas
Tipo	: Micromineral para terminación de paredes interiores y exteriores
Adherencia por tracción	: EN ISO 4624:2016
Aplicación	: Llana de acero y/o espátula
Tiempo de secado	: 2 – 3 horas a 20°C / 60% Humedad relativa
Rendimiento	: 5 kg / 15 m ² aprox / 0,1 mm de espesor
Temperatura de aplicación	: + 5° C / + 35°C
Relación de la mezcla	: Producto listo al uso, disolución máxima de un 5% con agua
Limpieza de la herramienta	: Agua
Formato de envases	: Cubos de 5 y 20 kg
Resistencia al fuego EN 13501	: CL A2 S1 D0
Disolventes	: Exento
Punto de inflamación	: No inflamable
Epoxídicos	: Exento
Resistencia al crecimiento bacteriano	: 99%
VOCs	: Contiene máximo 150 gr/l
Transportes	: Material considerado no peligroso
Almacenaje	: Material considerado no peligroso



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

Estado de los soportes

Los soportes donde es aplicado STUCCO FINO MS deben de ser lisos, resistentes y estar limpios, estables, exentos de polvo, grasas y cualquier material que dificulte su adherencia.

Para una correcta aplicación de STUCCO FINO MS es necesario tener un soporte completamente rígido, sin movimiento ni dilataciones.

Si existen soportes en mal estado, hay que reparar previamente la zona defectuosa y aplicar dos capas de STUCCO BASE MS (o las que sean necesarias hasta que quede un soporte completamente liso).

Si las paredes tienen juntas como las del azulejo, mármol, etc, o no están completamente lisas y con una buena planicidad, aplique dos capas de STUCCO BASE MS (o las que sean necesarias hasta que quede un soporte completamente liso).

Los soportes donde es aplicado STUCCO FINO MS deben tener una planicidad perfecta para poder ser acabado en 2 o 3 capas finas. Si el soporte no la tiene necesitará más capas para obtener una buena terminación.

STUCCO FINO MS puede ser aplicado tanto en paredes interiores y exteriores, sobre infinidad de soportes tales como:

- Pintura plástica.
- Cemento, mortero de cal, yeso y masilla.
- Madera y Pladur.
- Mármol, granito o azulejo previamente regularizado con STUCCO BASE MS.
- Microcemento.

Preparación de soportes

Si el soporte donde va a realizar la aplicación de STUCCO FINO MS no está regularizado o en el caso de paredes de cemento o que tengan azulejos, mármol o cualquier junta, o no están completamente lisas y con una buena planicidad, aplique previamente una capa de PRIMER MS para crear adherencia y espere a que seque completamente.

Después aplique una capa de STUCCO BASE MS de hasta 1 mm de espesor. Espere a secar completamente. Aplique de la misma manera capas sucesivas de STUCCO BASE MS hasta que tenga un soporte completamente liso y uniforme. Estas capas deben ser aplicadas con el mismo espesor y debe esperar a que seque completamente la capa aplicada antes de aplicar otra capa.

Si es necesario puede lijar entre capas con una lija de grano 80.



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

Una vez que haya conseguido una superficie completamente lisa, lije la última capa con una lija de grano 100 y aspire bien el polvo y después pase un paño húmedo para retirar cualquier resto de polvo que haya quedado.

Después procede a la aplicación de STUCCO FINO MS.

Si la aplicación la va a realizar sobre soportes completamente lisos y con buena planicidad, directamente aplique una capa de PRIMER MS, espere que seque 45 minutos y comience después la aplicación de STUCCO FINO MS.

Instrucciones de uso del Stucco Fino MS

CAPA DE FONDO: Abrir el envase y remover bien con una espátula hasta su completa homogenización. Aplicar 1 capa fina de fondo, con la llana de acero, con un espesor máximo de 0,1 mm hasta cubrir completamente toda la pared sin dejar imperfecciones.

Espere a su secado completo (aproximadamente de 1 a 3 horas, dependiendo de la temperatura y ventilación existente) y lije la aplicación de forma suave con lija de malla grano 180. Retire bien el polvo con la ayuda de un paño húmedo.

CAPA DE TERMINACIÓN: Aplique una segunda capa fina con espesor máximo de 0,1 mm, ejerciendo presión con la llana de acero mientras aplica. Con la presión de la llana de acero conseguirá un liso perfecto.

Si necesita aplicar una tercera capa, deje secar completamente la anterior capa, líjela con grano 180 y aplique la capa de STUCCO FINO MS de la misma manera.

Pulido con máquina del Stucco Fino MS

Lo más importante en un estuco es que quede completamente liso, bien pulido y con brillo.

Una vez seca, lijada y aspirada completamente la última capa de STUCCO FINO MS puede realizar el proceso de pulido muy fácilmente de la siguiente manera:

1. Lije toda la superficie con una lija de malla, con un grano 180 y aspire el polvo.
2. Vuelva a lijar toda la superficie con una lija de malla, con un grano 400 y aspire el polvo.
3. Pula toda la superficie con un disco de pulido 2000.
4. Aplique CRYSTALICER WAX MS con llana de acero o un trapo en capas finas, sin dejar exceso. Esta capa debe ser muy fina y debe quedar lo más lisa posible.
5. Inmediatamente después de aplicado CRYSTALICER WAX MS y antes de que seque completamente, pula la superficie con un disco de pulido de lana, insistiendo por toda la pared hasta que consiga un acabado completamente brillo y sedoso. Continúe puliendo hasta obtener un acabado a su gusto. No pare durante mucho



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

tiempo en la misma zona mientras está realizando el pulido con el disco de pulido de lana. Continúe moviendo continuamente la pulidora, sin pararla en una misma zona.

Para un acabado más brillante puede repetir la misma operación, cuantas veces desee (aplicación de CRYSTALICER WAX MS de la misma manera y pulirlo con disco de pulido de lana).

*Nota: para conseguir una impermeabilización completa del STUCCO FINO MS, en zonas que reciben agua (como paredes de baño o fachadas) debe aplicar 2 capas del barniz protector para paredes CLEAR COAT MS. En este caso no aplique CRYSTALICER WAX MS. Pula toda la pared con un disco de pulido de esponja 2000 y finalice con el disco de pulido de lana hasta obtener una superficie completamente brillante sin aplicar CRYSTALICER WAX MS.

Pulido manual del Stucco Fino MS

A los 5 minutos de terminar la aplicación, con la llana totalmente limpia, puede repetir el proceso de presionar con la llana el STUCCO FINO MS para conseguir un efecto aún más pulido, brillante y de espejo. Estos movimientos con la llana para realizar el pulido manual deben ser rápidos, enérgicos y con presión. Se puede ayudar de un spray, pulverizando agua y controlando la presión para no quemar el estuco.

Debe tener un paño húmedo para ir limpiando la llana conforme avanza con los movimientos enérgicos de presión con la llana.

Una vez terminado este proceso, pula toda la superficie con una lija 2000 y finalice con el disco de pulido de lana hasta obtener una superficie completamente brillante.

Impermeabilización completa del Stucco Fino MS

Si desea tener paredes completamente lavables o aplica el estuco en paredes de baños, fachadas o paredes que reciben agua, para conseguir una total protección en nuestras paredes recomendamos aplicar 1 capa de barniz protector para paredes CLEAR COAT MS, utilizando un rodillo de micro-fibra o de pelo corto, cubriendo bien toda la superficie y asegurándonos de dejar una aplicación completamente lisa y sin burbujas.

Una vez seca esta capa (aproximadamente 2 horas), aplique una segunda capa de CLEAR COAT MS de la misma manera.



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

Guía de aplicación

	Primer	Stucco Base	Stucco Fino	Crystalicer	Pulido	Clear Coat
Paredes de cemento o de azulejo interiores sin contacto con agua	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Paredes de cemento o de azulejo exteriores	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Paredes lisas interiores sin contacto con agua	✓	✗	✓	✓	✓	✗
Paredes lisas en exteriores	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Baños y zonas que reciben agua	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Cocinas	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Oficinas, tiendas	✓	✓	✓	✓	✓	✗

* Nota: Si va a aplicar el barniz protector **CLEAR COAT MS** no aplique **CRYSTALICER WAX MS**.

Precauciones

No aplicar STUCCO FINO MS en capas superiores a 0,1 mm.

Si necesita diluir con agua el producto para poder obtener una masa más fluida para la aplicación, no exceder de un 5% como máximo de disolución.

Nunca aplicar el producto en soportes que estén mojados, húmedos o tengan humedad capilar. No aplicar el producto si existe una humedad en el ambiente superior al 50%.

Los soportes donde es aplicado STUCCO FINO MS deben tener una planicidad perfecta para poder ser acabado en 2 o 3 capas finas. Si el soporte no la tiene necesitará más capas para obtener una buena terminación y es posible que cuando lije o pula sean visibles algunas zonas o bultos del soporte.

Realice el proceso de lijado (grano 180 y 400) con lijas de malla, no con lijas de papel, estas lijas de papel pueden quemar (ocasionar manchas negras) en el STUCCO FINO MS.

Realice el proceso de pulido con una máquina de pulir (nunca con una lijadora) y un disco con grano 2000.



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

Realice movimientos cortos y semicirculares con la máquina de pulir, de forma uniforme, por toda la pared, con una velocidad máxima de 1500 rpm (nunca pula con la máxima velocidad).

La aplicación de CRYSTALICER WAX MS le ayudara a tener un brillo natural y a pulir toda la pared, creando también más protección sobre el STUCCO FINO MS. Aplique CRYSTALICER WAX MS en capa muy fina, con llana de acero o esponja. Asegúrese que los trapos no suelten pelo, ya que estos pelos quedarán pegados en el CRYSTALICER WAX MS.

Lije cualquier exceso de cera, gotas o cualquier cantidad de CRYSTALICER WAX MS que haya quedado antes del pulido final con una lija de malla 1000.

Los excesos de CRYSTALICER WAX MS, cuando está puliendo con la boina de lana, harán que no se pueda pulir correctamente y podrán quedar imperfecciones y pequeños relieves superficiales. Si esto le ocurre, es muy fácil solucionarlo lijando las zonas con exceso de CRYSTALICER WAX MS con un disco de malla 500-800 hasta que desaparezcan y vuelva a pulir la zona con la boina de pelo.

Asegúrese que ninguna lija o disco de pulir arañan el STUCCO FINO MS.

Cuanto más pula con el disco de lana más brillo le quedará.

En las esquinas donde no entre la pulidora, realice el proceso de pulido a mano.

No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso. No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C.

Nunca deje la última capa a mitad, una vez comenzada continúe hasta su terminación sin paros, para que no se noten cortes, encuentros o juntas. Si la superficie es muy grande, la aplicación deben realizarla varias personas al mismo tiempo.

Nunca se debe aplicar STUCCO FINO MS, en un pavimento.

No utilice en la última capa de terminación lotes o envases distintos. Si tuviera 2 o más lotes o envases distintos, mézclelos antes de comenzar a aplicar.

Evite golpes o arañazos sobre las paredes terminadas de STUCCO FINO MS.

Una vez terminada la aplicación, dejar secar completamente durante 7 días antes de humedecer con agua o colocar cintas de carroceros. Si necesita realizar algún trabajo de pintura junto a STUCCO FINO MS debe esperar 7 días antes de colocar cintas protectoras.



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

Mercancía considerada no peligrosa en materias de transportes. Base acuosa, libre de disolventes, alcoholes o productos inflamables.

No poner este producto al alcance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPIs apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua y consulte a su médico en caso de molestias posteriores.

Consumo

Con 5 kg de STUCCO FINO MS tendrá un rendimiento aproximado por capa de 0.1 mm de 15 m². Recomendamos mínimo de 2 a 3 capas en cada aplicación.

Formato de envases

Envases de 5 y 20 kg.

Almacenamiento

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.



Responsible Care®

Compromiso de la Industria Química
con el Desarrollo Sostenible

La gama de productos de Mediterranean Stucco han sido desarrollados conjuntamente entre CimentArt Microcement y Mediterranean Stucco. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.

Fecha de revisión: 27-10-20.

La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702